

別添－2

農業土木工事共通仕様書

新 旧 対 照 表

平成17年2月14日設計第694号

(積算基準日 平成29年10月1日以降適用)

北海道農政部

新 旧 对 照 表

2 材料

新 旧 対 照 表

改 正							現 行							備 考
第8節 セメント及び混和材料 2-8-1 一般事項 【省略】 2-8-5 コンクリートの標準配合（参考） コンクリートの標準配合は次のとおりとする。 【省略】							第8節 セメント及び混和材料 2-8-1 一般事項 【省略】 2-8-5 コンクリートの標準配合（参考） コンクリートの標準配合は次のとおりとする。 【省略】							表内、数値の改正 および字句の追加
記 号	設 基 準 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	空 気 量 %	最 大 水 セメント比 %	粗 骨 材 最 大 寸 法 mm	最 小 単 位 セメント量 kg/m ³	記 号	設 基 準 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	空 気 量 %	最 大 水 セメント比 %	粗 骨 材 最 大 寸 法 mm	最 小 単 位 セメント量 kg/m ³	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	
RC-1S (b)・(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	RC-1S (b)・(c)	21	8.0	5.5	45	40	300	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	RC-1S (a)	21	8.0	4.5	50	40	280	
<u>RC-2</u>	<u>24</u>	<u>12.0</u>	<u>5.0</u>	<u>55</u>	<u>20or25</u>	<u>280</u>								
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	
RC-2-1S (b)・(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	RC-2-1S (b)・(c)	24	8.0	5.5	45	40	300	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	RC-2-1S (a)	24	8.0	4.5	50	40	280	
<u>RC-3</u>	<u>30</u>	<u>12.0</u>	<u>5.0</u>	<u>55</u>	<u>20or25</u>	<u>280</u>								
RC-4	24	12.0	5.0	55	20or25	280	RC-4	24	8.0	5.0	55	20or25	280	
RC-4S (b)・(c)	24	12.0	6.0	45	20or25	330	RC-4S (b)・(c)	24	8.0	6.0	45	20or25	330	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20or25	280	RC-5	30	8.0	5.0	55	20or25	280	
RC-5S (b)・(c)	30	12.0	6.0	45	20or25	330	RC-5S (b)・(c)	30	8.0	6.0	45	20or25	330	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20or25	350	RC-11	30	18.0	4.0	55	20or25	350	
<u>RC-11-1</u>	<u>40</u>	<u>18.0</u>	<u>4.0</u>	<u>55</u>	<u>20or25</u>	<u>350</u>								
<u>RC-12</u>	<u>30</u>	<u>12.0</u>	<u>4.5</u>	<u>55</u>	<u>40</u>	<u>280</u>								
<u>RC-12S</u> (b)・(c)	<u>30</u>	<u>12.0</u>	<u>5.5</u>	<u>45</u>	<u>40</u>	<u>300</u>								
<u>RC-12S</u> (a)	<u>30</u>	<u>12.0</u>	<u>4.5</u>	<u>50</u>	<u>40</u>	<u>280</u>								
<u>RC-a</u>	<u>21</u>	<u>12.0</u>	<u>5.0</u>	<u>55</u>	<u>20or25</u>	<u>280</u>								
PC-1	30	12.0	5.0	50	20or25	280	PC-1	30	8.0	5.0	50	20or25	280	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20or25	280	PC-1P	30	8.0	5.0	50	20or25	280	
PC-1S (b)・(c)	30	12.0	6.0	45	20or25	330	PC-1S (b)・(c)	30	8.0	6.0	45	20or25	330	
PC-1PS (b)・(c)	30	12.0	6.0	45	20or25	330	PC-1PS (b)・(c)	30	8.0	6.0	45	20or25	330	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20or25	280	PC-2	40	8.0	5.0	50	20or25	280	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20or25	280	PC-2P	40	8.0	5.0	50	20or25	280	
PC-2S (b)・(c)	40	12.0	6.0	45	20or25	330	PC-2S (b)・(c)	40	8.0	6.0	45	20or25	330	
PC-2PS (b)・(c)	40	12.0	6.0	45	20or25	330	PC-2PS (b)・(c)	40	8.0	6.0	45	20or25	330	
T-1P *2	18	8.0or15.0	4.5	60	40	270	T-1P *2	18	8.0or15.0	4.5	60	40	270	
TRC-1 *3	24	8.0or15.0	4.5	60	40	280	TRC-1 *3	24	8.0or15.0	4.5	60	40	280	
【省略】							【省略】							